









ESPECIFICACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL SPECIFICATION

Artículo/Article:	ARIZONA PROTEC		
1. Descripción material/Material description:	tejido de algodón con efecto lavado/cotton fabric with washed effect		
1.1. Composición/Composition:	100% CO		
1.2. Ancho/Width:	aprox. 1.40 m		
1.3. Longitud pieza/Piece length:	aprox. 40-50 m		
	material eficiente/efficient material		larga duración/long-life
			valor estético/aesthetic value





Propiedades especiales/special features:



TEFLON® es una marca registrada de DuPont utilizada bajo la licencia por PYTON S.L.U./TEFLON® is a registered trademark of DuPont used under licence by PYTON S.L.U.

	anti-manchas/anti-stain		antiácaros/anti-dust		water-repellent oil-repellent		no lavable/not washable
---	-------------------------	---	----------------------	---	----------------------------------	---	-------------------------


2. Características técnicas/Technical properties:

Propiedad / Test criterion	Icono/icon	Valor/value	Método prueba/Test method	Especificación/Specification tolerancia/tolerance range	Observaciones/Remarks (*)
Resistencia tracción/Tensile strength		N	UNE EN ISO 13934-1	urdimbres/warp: 976 N - C.V. 2.3 % trama/weft: 632 N - C.V. 1.6 %	Nivel A según especificación Level A according to specification UNE EN 14465:2004/A1:2007
Resistencia al alargamiento a la rotura/elongation strength				longitudinal: 17 N - C.V. 2.0 % transversal: 11 N - C.V. 1.1 %	
Resistencia Abrasión/Abrasion Resistance		ciclos/cycles	UNE EN ISO 12947-2 MARTINDALE	13.666 (tejidos de calada planos/fabric woven)	Nivel B según especificación Level B according to specification UNE EN 14465:2004/A1:2007
Solidez al frote / Fastness to rubbing		Índice de descarga Staining index (Escala de grises / Grey scale 1-5)	UNE EN ISO 105-X12	Seco / Dry: 4-5 Mojado / Wet: 4-5	Nivel A según especificación Level A according to specification UNE EN 14465:2004/A1:2007
Solidez a la luz/Light fastness Xenon Lamp NXE 2000 HE		Índice de degradación Change in colour index (Escala de azules / Blue scale 1-8)	UNE EN ISO 105-B02/A1	6	Nivel C según especificación Level C according to specification UNE EN 14465:2004/A1:2007
Determinación de la propensión al abolsamiento o "pochage"/Determination of bagginess or "pochage"		mm	NF G 35-104:1985	2.74	Nivel correcto/correct result

(*) Un perfil de material se compone de categorías diferentes, obtenidas para cada una de las propiedades y, por tanto, las categorías A-B-C-D-E que establece la norma UNE-EN 14465 "Textiles. Tejidos destinados a tapicería. Requisitos y métodos de ensayo" no deben interpretarse como si un tejido tuviera que cumplir o exceder todos los requisitos especificados en la categoría "A" (mejor comportamiento) para ser calificado como un producto de primera clase. El perfil del material es simplemente un medio de expresar las propiedades en categorías, más bien que en cifras. De aquí que estas categorías puedan variar para propiedades diferentes.

(*) A material profile is made up of different categories, obtained for each property and therefore, categories A-B-C-D-E that establishes the norm UNE-EN 14465 "Textiles. Fabrics for Upholstery. Requirements and testing methods." should not be misinterpreted as if the fabric should have to fulfil or surpass all the requirements specified in the "A" category (best behaviour) in order to be qualified like a first class product. Material profile is just a way to express the properties in categories, more than in figures. And so, that's why these categories may vary for different properties.

Símbolos de conservación recomendados según UNE EN ISO 3758:2005/ Recommended care labelling according to EN ISO 3758:2005:



Por las propiedades de la misma fibra, el tejido no es lavable, pues afectaría a las propiedades dimensionales del mismo. No usar lejía. No usar secadora. Se puede planchar a temperatura máx. 110°. Se puede lavar en seco, aunque no se recomienda, pues puede afectar a su acabado protector.

Because of the features of the fibre itself, fabric cannot be washed, since it would affect its dimensional properties. Do not use bleach. Do not use tumble drier. It can be ironed at max. 110°. Dry cleaning is possible, but it is not recommended since it may affect the protecting finish.

Ensayos realizados por el Centro Tecnológico/tests made by



Esta calidad cumple con las normas europeas más exigentes en relación a sus componentes y protección medioambiental.
This quality fulfils the European most demanding norms with regard to its components and environmental protection.



Esta calidad no contiene ninguna sustancia reseñada en la norma REACH como sustancia altamente preocupante.
This quality does not contain any substance of very high concern stated by the REACH norm.